

半光镍 UNICOTE-1000(單液型)

药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍	200-350g/L	250 g/L
氯化镍	35-55 g/L	50 g/L
硼酸	35-50 g/L	40 g/L
UNICOTE-1000	0.5-1.5 ml/L	1.0 ml/L
KW-N (针孔防止剂)	0.2-0.6 ml/L	0.3 ml/L (视状况添加)

特性

- (1) 光澤平整作用優良,內應力非常低、耐蝕性優良。
- (2) 單液型補充,藥性安定,管理容易而且經濟。

使用范围

二重或三重镍的底层镍。

包装规格

25kg/桶

作业条件

	使用范围	标准
阴极电流密度	1-8A/dm ²	3-6A/dm ²
温度	45-58°C	52°C
PH	3.6-4.8	4.2
搅拌	空气搅拌	
过滤	连续过滤	

UNICOTE-1000 無法用活性碳除去

	電流消耗量	補給方法
UNICOTE-1000	100-120ml/KAH	每天两次或稀釋後經常補給

此说明书的所有内容与建议是以本公司的实验数据为基准,由于各使用者在操作及设备上有差异,因此对于相关产品使用结果不作任何保证亦不负不良结果所导致的损害责任。
此说明书内所有资料,亦不得作为侵犯版权之证据。

