

半光鍍

UNICOTE-10

药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍	200-350g/L	250 g/L
氯化镍	40-45 g/L	40 g/L
硼酸	35-50 g/L	40 g/L
UNICOTE-10	0.3-0.5 ml/L	0.3 ml/L

作业条件

	使用范围	标准
阴极电流密度	1-8A/dm ²	3-6A/dm ²
温度	45-58°C	52°C
PH	3.6-4.8	4.2
搅拌	空气搅拌	
过滤	连续过滤	

UNICOTE-10 無法用活性炭除去

	電流消耗量	補給方法
UNICOTE-10	100-120ml/KAH	每天两次或稀释後經常補給

特性

- (1) 光澤平整作用優良,內應力非常低、耐蝕性優良。
- (2) 單液型補充,藥性安定,管理容易而且經濟。

使用范围

二重或三重鍍的底层鍍。

包装规格

25kg/桶

